



TERRASSEOLIE

Forskellige farver og særdeles holdbar - Yderst vejrbestandigt.



Produktbeskrivelse:

Transparent, satin oliebaseret overfladebehandling til alt udvendigt træ. Behandlingen er mikroporøs, og giver træet mulighed for at ånde og reducerer kvældning og svind. Vandafvisende, ekstremt vejrbestandigt og UV-stabil overflade som ikke revner, flager, skræller eller danner bobler. Genbehandling uden slibning eller grunding. Nem og problemfri påføring. Overfladen forbliver funktionsdygtig under behandlingen. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelig for mennesker, dyr og planter (modstandsdygtig over for spyt og sved iht. DIN 53160, velegnet til børnelegetøj iht. EN 71.3).

Anbefalet brug:

Osmo Terrasseolie beskytter og vedligeholder træterrasser, havemøbler og hegn. Kan anvendes til forskellige sorter af nåletræ samt forskellige træ typer, såsom trykimprægneret fyrretræ, Douglas gran, cedertræ, eg eller Bangkirai. Også velegnet som en transparent farvebehandling af teak, eukalyptus og andre ædeltræ samt varmebehandlet træ.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie og soyaolie), jernoxid og organiske pigmenter, sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer. Flygtige bestanddele: Afaromatiseret mineralsk terpentint (benzen-fri). VOC-grænse i henhold til EU-regulering (2004/42 / EC): uden for anvendelsesområdet. Detaljeret deklaration på forespørgsel. Findes også på www.wallmann.dk.

Teknisk data:

Vægtfylde: 0.85-0.95 g/cm³
 Viskositet: 30-60s DIN EN ISO 2431/3mm, tyktflydende
 Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
 Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719
 pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Træsarter, med et højt indhold af naturlige olier og vokser, skal tørre (min. 4 uger) inden den første behandling eller rengøres med Osmo Penselrens og fortynder (affedtningsmiddel). Harpiksholdigt træ, f.eks. lærk eller Douglas gran, skal tørre i mindst 6 uger. Trykimprægneret træ, Massaranduba, Bangkirai eller Garapa er nød til at tørre i mindst 3 måneder. Afrens allerede grå patineret træ med Osmo Træfornyelse Power-Gel, inden Osmo Terrasseolie påføres. Træoverfladen skal være ren, tør og frostfri (max. 20% fugt). Osmo Terrasseolie er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør grundigt eller slib let tidligere behandlede overflader. Gamle lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Hvis muligt, skal første behandling påføres alle sider på træet inden montering. Ønskes yderligere beskyttelse på områder med blåsplint, råd og insekter, skal træet behandles, på alle sider, med Osmo WR-imprægnering.



**Påføring:**

Brug en hård pensel (Osmo Flad pensel) eller en frugfri klud (f.eks. til møbler). Påføres tyndt og jævnt på den rene og tørre overflade. Arbejd altid i træets åreretning. Til hurtig og nem påføring anbefales at bruge Osmo Terrassebørste (150 mm), som er perfekt til oliebehandling af terrasser og gør at man kan arbejde stående. Under tørring må overfladen ikke udsættes for vand. Sørg for god ventilation. Andet lag påføres også tyndt og jævnt. Ønskes en mere intensiv farve: brug samme olie i anden behandling. Ønskes en mere skridsikker overflade, anvend Osmo Terrasseolie Anti-skrid farveløs.

Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:

Lad tørre i ca. 12 timer under normale forhold (23 °C/ Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Produktet rækker til 24 m²/1 l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og sløbne overflader. Træets tilstand, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

Bemærk:

Til farveløs behandling på hegn anbefaler vi Osmo UV-Beskyttelses-olie / UV-Beskyttelses-olie Extra, og til terrasser Osmo Terrasseolie Anti-skrid. Dette giver en højere pigment beskyttelse og en øget holdbarhed mod slid og vejr. Vi anbefaler at belastede områder (f.eks. terrasser) inspiceres mindst en gang om året, og efterbehandles. Riller og ru overflader absorberer mere af produktet pr. m² end glatte overflader. Mange træsorter indeholder vandopløselige farvede ekstrakter, som kan udvaskes naturligt, når de påvirkes af vind og vejr.

Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.wallmann.dk.

Bortskaffelse:

Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

004 Douglas gran transparent
006 Bangkirai transparent
007 Teak Farveløs
009 Lærk transparent
010 Natural transparent
013 Garapa transparent
014 Massaranduba transparent
016 Bangkirai Mørk transparent
019 Grå transparent
021 Mose eg transparent

Indhold:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 05/20

